

難燃性素材登録一覧【PP】

一般社団法人 日本自動車車体工業会
2018年6月30日現在

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変 更 履 歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
PP-0001	17	成形用材料			○	80	6	天龍工業㈱	3AP2219	
PP-0002	17	成形用材料			○	25	6	天龍工業㈱	K-7011	
PP-0003	17	成形用材料			○	53	6	天龍工業㈱	J3053H(t2)	
PP-0004	17	成形用材料			○	50	6	天龍工業㈱	J3053H(t3)	
PP-0005	17	成形用材料			○	43	6	天龍工業㈱	J3053H(t4)	
PP-0006	17	成形用材料			○	31	6	天龍工業㈱	M7510(t2)	
PP-0007	17	成形用材料			○	24	6	天龍工業㈱	M7510(t3)	
PP-0008	17	成形用材料			○	21	6	天龍工業㈱	M7510(t4)	
PP-0009	17	成形用材料			○	48	6	天龍工業㈱	J3053H(t2.5)	
PP-0010	17	成形用材料			○	32	10	㈱タチエス	PP	
PP-0011	9	トリム材(織物状)	○				10	㈱タチエス	PP	
PP-0012	9	トリム材			○	46	25	トヨタ車体㈱	ウルトラベツト	
PP-0013	17	成形用材料			○	20	6	天龍工業㈱	E-150 GK	
PP-0014	11	カーベツト			○	75	2	住江織物㈱	ピンキーフォーム	
PP-0015	11	カーベツト			○	74	2	住江織物㈱	ピンキー	
PP-0016	17	成形用材料			○	43	6	天龍工業㈱	K-7019	
PP-0017	17	成形用材料			○	63	10	㈱タチエス	PP	
PP-0018	17	成形用材料			○	41	10	㈱タチエス	PP	
PP-0019	9	トリム材			○	33	10	㈱タチエス	ショウ2tアロマー	
PP-0020	9	トリム材			○	16	10	㈱タチエス	ショウ4tアロマー	
PP-0021	9	トリム材			○	11	10	㈱タチエス	ショウ6tアロマー	
PP-0022	9	トリム材			○	46	17	日産車体㈱	73476 87C01	
PP-0029	19	基材			○	72	10	㈱タチエス	1.1tAD571	
PP-0030	19	基材			○	27	10	㈱タチエス	2.8tAD571	
PP-0031	19	基材			○	15	10	㈱タチエス	4.7tAD571	
PP-0032	19	基材			○	58	10	㈱タチエス	2tAZ164A	
PP-0033	19	基材			○	41	10	㈱タチエス	3tAZ164A	
PP-0034	19	基材			○	79	10	㈱タチエス	4200GC	
PP-0036	12	吸水マツト			○	29	2	住江織物㈱	吸水マツト	
PP-0039	17	成形用材料			○	31	6	天龍工業㈱	サンアロマーPB170A	
PP-0040	17	成形用材料			○	34	6	天龍工業㈱	プライムホリプロJ-762HP(t3)	
PP-0041	17	成形用材料			○	49	6	天龍工業㈱	プライムホリプロJ-762HP(t2)	
PP-0042	17	成形用材料			○	39	6	天龍工業㈱	プライムホリプロJ-950HP	
PP-0043	17	成形用材料			○	28	6	天龍工業㈱	EC9EV	
PP-0044	12	床上張リ	○				2	住江織物㈱	OHフィルムB	
PP-0045	12	床上張リ	○				2	住江織物㈱	OHフィルムS	
PP-0046	17	成形用材料			○	19	6	天龍工業㈱	ノバテックPP EC9EV	
PP-0047	18	緩衝材			○	31	6	天龍工業㈱	エペランPP (11倍発泡)	
PP-0048	17	成形用材料			○	40	6	天龍工業㈱	プライムホリプロJ-707EG	
PP-0049	11	カーベツト		○			40	東京シンコーレザー(株)	アローパンチⅢ	